



N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.

Mierová 179,
821 05 Bratislava
IČO. 35693959
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:

Tel: 00421/0245643045

Fax: 00421/0245643046

E-mail: ncn@ncn.sk

www.metanova.sk

Technický list

METANOVA 135



TRVALÁ OCHRANA PROTI KORÓZII

METANOVA 135

zaisťuje dlhodobú účinnú ochranu kovových materiálov proti korózii aj vo veľmi agresívnom prostredí. Odoláva pôsobeniu vody, slanej vody, zásadám a parám kyselín. Zastavuje koróziu už začatú a zabraňuje jej ďalšiemu pôsobeniu.

Vlastnosti:

- chemicky veľmi stály, je odolný voči agresívnym chemickým látkam
- mimoriadne odolná proti pôsobeniu vody (slanej i sladkej) a vzdušnej vlhkosti
- vynikajúce penetračné vlastnosti a veľmi rýchlo prenikne do prasklín a trhliniek a zabraňuje vniknutiu vody a vlhkosti
- mazacie vlastnosti, ktorá spomaľuje opotrebovania klzných častí pri stredných a malých rýchlostiach

Možnosti použitia:

Používa sa ako antikoročný prostriedok pri zakonzervovaní strojných dielov, kovových konštrukcií, hutných polotovarov, spodkov a dutín karosérií cestných a koľajových vozidiel. Ideálna ako ochrana lodných nadstavieb a ich dutín, možno použiť na mazanie nosných lán visutých konštrukcií, na mazanie veľkých vodiacich skrutiek alebo na ošetrovanie pohyblivých dielov, ktoré sú vystavené pôsobením vzdušnej vlhkosti alebo sú do vody ponorené.

Aplikácie:

Aplikuje sa namáčaním, striekaním alebo natieraním

NICRO 135 sa aplikuje na predmety, ktoré sú:

1. skladované pod otvoreným prístreškom: doba ochrany až 2 roky
2. skladované pod holým nebom: doba ochrany minimálne 6 mesiacov.

Po pol roku je nutné vykonať kontrolu a prípadne naniesť opravnú ochrannú vrstvu

Technické dáta:

Hodnota

Skúšobná metóda

Farba

hnedá

Zápach

charakteristický

Konzistencia

kvapalina

Bod vzplanutia

≥21

Hustota pri 20 ° C

0,88 g/cm³

Rozpustnosť

nerozpustný

Ochranný účinok proti korózii

a) 7dní v aerosólovej komore pri 25 / 450C (striedavo vodná hmla / ohrev):

žiadne stopy korózie

b) dtto avšak miesto vodnej hmly použitá hmla z 1% roztoku NaCl:

žiadne stopy korózie

Balenie:

Aerosól: 400 ml

Kvapalina: 10 l