



N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
Ul. Svornosti 50,
821 06 Bratislava
IČO. 35693959
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:
Tel: 00421/0245643045
Fax: 00421/0245643046
E-mail: ncn@ncn.sk
www.metanova.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka
2627806066/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066
SWIFT: TATRSKBX

Technický list

METANOVA 137



Mazací prostriedok na oceľové laná

METANOVA 137

Vysoko účinný mazací a ochranný prostriedok na údržbu oceľových lán s vysokou vzĺnavosťou aj vo veľmi agresívnom prostredí. Odoláva pôsobeniu vody, slanej vody, zásadám a parám kyselín. Zastavuje koróziu už začatú a zabraňuje jej ďalšiemu pôsobeniu..

Vlastnosti:

- * Preniká do jednotlivých prameňov
- * Vynikajúca penetrácia, maže vnútro lán, rýchlo preniká do prasklín a trhliniek, zabraňuje vniknutiu vody a vlhkosti
- * Chemicky stály, odolný agresívnym chemickým látkam
- * Vysoká pevnosť v tlaku
- * Udržiava mazacie vlastnosti aj pri vysokom zaťažení
- * Vynikajúca priľnavosť
- * Pri nízkych teplotách zostáva ochranný film elastický
- * Pri vysokých teplotách nekvapká
- * Predlžuje interval mazania
- * Predlžuje životnosť lana
- * Teplotná odolnosť od -30 ° C do + 120 ° C

Možnosti použitia:

Používa sa na mazanie nosných oceľových lán visutých konštrukcií alebo na mazanie oceľových lán, ktoré sú vystavené pôsobeniu vysokých a nízkych teplôt, agresívnemu chemickému prostrediu, vzdušné vlhkosti alebo sú do vody ponorené.

Lanovky, vleky, vežové žeriavy, mostové a portálové žeriavy, stĺpové a otočné žeriavy, autožeriavy, kladkostroja.

Možno s úspechom použiť ako antikorozy prostriedok pri zakonzervovaní strojných dielov, kovových konštrukcií a hutníckych polotovarov.

Aplikácie:

METANOVA 137

Určený pre nanášanie za studena. Pre účinnejšie aplikáciu obsahuje rozpúšťadlo, ktoré umožňuje "Hlboký" prienik maziva dovnútra oceľového lana. Po krátkej dobe sa riedidlo odparí a vytvorí sa tixotropný mazací a konzervačný film. Vlastnú aplikáciu je vhodné vykonávať vo vetraných priestoroch alebo na voľnom priestranstve.

Má konzistenciu určenú priamo pre aplikáciu striekacou pištoľou, rozprašovačom alebo namáčaním.

Fyzikálno - chemické vlastnosti: METANOVA 137

Technické dáta:	Hodnota	Skúšobná metóda
Stav:	kvapalina pri 20 ° C	
Farba:	červená	
Zápach:	charakteristický	
Hustota:	0,87 g / ml pri 20 ° C	DIN 51757C
Rozpustnosť vo vode:	nerozpustný pri 20 ° C	
Výtoková doba:	12 s pri 20 ° C, 100ml, 4mm	DIN EN ISO 2431
Obsah oleja:	44,5%	
Riedidlo:	50%	

Balenie:

Aerosól: 400 ml sprej

Kvapalina: 10L kanister