



**N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.**  
Ul. Svornosti 50,  
821 06 Bratislava  
IČO. 35693959  
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:  
Tel: 00421/0245643045  
Fax: 00421/0245643046  
E-mail: [ncn@ncn.sk](mailto:ncn@ncn.sk)  
[www.metanova.sk](http://www.metanova.sk)

Bankové spojenie:  
Tatra banka  
2627806066/1100  
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066  
SWIFT: TATRSKBX

## Technický list

# METANOVA NICRO 304



## VYSOKOLESKLÝ ALUZINKOVÝ NÁTER

**METANOVA NICRO 304** Opravuje zničené galvanizované povrchy, poskytuje dekoratívnu ochrannú vrstvu, proti korózii pre disky kolies, atď. Rýchloschnúci produkt, teple odolný do +300°C.

**METANOVA NICRO 304** sa aplikuje za studena

### Vlastnosti:

**METANOVA NICRO 304** dokonale chráni kovový podklad pôsobením elektrochemického procesu – zinok ako anóda a kovový podklad ako katóda

**METANOVA NICRO 304** schne veľmi rýchlo, po cca 30-ti sekundách je povrch nelepivý a po cca 15-tich minútach jej možné ošetriť farebným náterom

**METANOVA NICRO 304** -vdďaka jednoduchej aplikácii umožňuje vykonávať dokonalú antikoroziu ochranu priamo na mieste. Skladá sa z 95% zinku a 5% špeciálnej živice.

Svojím zložením zaručuje, že povrch je celý homogénny bez trhliniek aj pri teplotným zaťažením.

Odoláva i agresívnemu chemickému prostrediu.

### Aplikácia:

#### METANOVA NICRO 304

Aplikuje sa na kovový podklad, ktorý nie je potrebné zvláštne upravovať. Stačí odstrániť starý náter alebo voľné častice (šupinky) korózie. Potom sa pomocou uhlíkovodíkového prostriedku **NICRO K-3S** kovový podklad dôkladne odmastí – opieskovanie nie je nutné.

Na takto ošetrovaný povrch sa nanáša striekaním, natieraním alebo namáčaním.

### Možnosti použitia:

**METANOVA NICRO 304** sa používa ako základná antikorozna ochrana rozmerných oceľových konštrukcií, ktoré sú vystavené agresívnemu prostrediu v chemickom premysli a energetike, v cisternách odpadných vôd alebo ako náhrada klasického spôsobu zinkovania, ochrana zvaru a karosérie áut alebo ako oprava stávajúcich pozinkovaných povrchov.

### Fyzikálno – chemické vlastností

#### METANOVA NICRO 304

#### Technické dáta:

	Hodnota
Farba	šedo strieborná
Zápach	charakteristický
Bod vzplanutia:	-97 °C
Rozpustnosť:	vo vode nerozpustný
Skupenstvo (pri 20°C):	kvapalné, aerosól
Hustota:	1,04 g/cm <sup>3</sup> pri 20°C
Skladovateľnosť:	12 mesiacov pri 20°C

#### Skúšobná metóda

### Balenie:

Aerosól:	400 ml spray
Kvapalina:	5, 10 L kanister